

山东德诺森环保科技有限公司

Shandong DeNuosen Environmental Protection Material Technology Co., Ltd.

颜料测试报告

PIGMENT TESTING REPORT

品名:

测试日期:

Product Name (From): 溶剂红 196 (A)

Date Tested: 2024 年 5 月 15 日

测试方法:

规格数量:

Testing method:

Standard Quantity 净重/kg/包

项目 ITML	指标 Required	样品测试结果 Sample test result
批号 LOT NO.		09240504
重量 Weight kg		
标准批号 Standard Lot NO.		企业标样
外观 Appearance		绿色粉末
着色力 Color Strength %	≥ 98	100.1
均匀度 Color Variance %		---
水分 Moisture %	≤ 0.5	0.28
含固量 Solid %		---
水溶物 Water Soluble Matter %	≤ 1.0	0.27
PH 值 PH Value	6.0~9.0	7.33
磁性金属 Magnetic On 325 Mesh Sieve (Wetmethod) ppm	≤ 30	0
电导率 Conductivity $\mu S/cm(10\%)$	≤ 200	137.1
灰分 ash content(%)	≤ 0.2	0.10
PVC 塑料%	≥ 98	100
Δ Lab 值		0.27/0.57/0.15

审核 费仙朵

测试者 段晓倩

山东德诺森环保科技有限公司

Shandong DeNuosen Environmental Protection Material Technology Co., Ltd.

颜料测试报告

PIGMENT TESTING REPORT

品名:

测试日期:

Product Name (From): 溶剂红 196 (B)

Date Tested: 2024 年 3 月 26 日

测试方法:

规格数量:

Testing method:

Standard Quantity 净重/kg/包

项目 ITML	指标 Required	样品测试结果 Sample test result
批号 LOT NO.		09240401
重量 Weight kg		
标准批号 Standard Lot NO.		企业标样
外观 Appearance		紫红色粉末
着色力 Color Strength %	≥ 98	100
均匀度 Color Variance %		---
水分 Moisture %	≤ 0.5	0.34
含固量 Solid %		---
水溶物 Water Soluble Matter %	≤ 1.0	0.3
PH 值 PH Value	6.0~9.0	6.15
磁性金属 Magnetic On 325 Mesh Sieve (Wetmethod) ppm	≤ 30	0
电导率 Conductivity μ S/cm(10%)	≤ 500	479
灰分 ash content(%)	≤ 0.2	0.1
PVC 塑料%	≥ 98	100
Δ Lab 值		0.22/0.16/0.22

审核 费仙朵



测试者 段晓倩
实验室质检专用章

山东德诺森环保材料科技有限公司

Shandong DeNuosen Environmental Protection Material Technology Co., Ltd.

颜料测试报告

PIGMENT TESTING REPORT

品名:

Product Name (From): 溶剂红 197 (A)

测试方法:

Testing method:

测试日期:

Date Tested: 2024 年 4 月 21 日

规格数量:

Standard Quantity: 净重/kg/包

项目 ITML	指标 Required	样品测试结果 Sample test result
批号 LOT NO.		07240402
重量 Weight kg		
标准批号 Standard Lot NO.		企业标样
外观 Appearance		红色粉末
着色力 Color Strength %	≥98	100.3
均匀度 Color Variance %		--
水分 Moisture %	≤0.5	0.26
含固量 Solid %		--
水溶物 Water Soluble Matter %	≤1.0	0.3
PH 值 PH Value	6.0~9.0	8.0
磁性金属 Magnetic On 325 Mesh Sieve (Wetmethod) ppm	≤30	0
电导率 Conductivity μ S/cm(10%)	≤200	137
灰分 ash content(%)	≤0.2	0.05
PVC 塑料%	≥98	100
Δ Lab 值		0.11/0.28/0.36

审核 费仙朵



山东德诺森环保材料科技有限公司

Shandong DeNuosen Environmental Protection Material Technology Co., Ltd.

颜料测试报告

PIGMENT TESTING REPORT

品名:

Product Name (From): 溶剂红 197 (B)

测试方法:

Testing method:

测试日期:

Date Tested: 2024 年 4 月 26 日

规格数量:

Standard Quantity: 净重/kg/包

项目 ITML	指标 Required	样品测试结果 Sample test result
批号 LOT NO.		07240403
重量 Weight kg		
标准批号 Standard Lot NO.		企业标样
外观 Appearance		红色粉末
着色力 Color Strength %	≥ 98	100.25
均匀度 Color Variance %		—
水分 Moisture %	≤ 0.5	0.38
含固量 Solid %		—
水溶物 Water Soluble Matter %	≤ 1.0	0.31
PH 值 PH Value	6.0~9.0	7.9
磁性金属 Magnetic On 325 Mesh Sieve (Wetmethod) ppm	≤ 30	0
电导率 Conductivity $\mu S/cm(10\%)$	≤ 500	167
灰分 ash content(%)	≤ 0.2	0.11
PVC 塑料%	≥ 98	100
Δ Lab 值		0.19/0.28/-0.47

审核 费仙朵

测试者 段晓倩

山东德诺森环保科技有限公司

Shandong DeNuosen Environmental Protection Material Technology Co., Ltd.

颜料测试报告

PIGMENT TESTING REPORT

品名: 测试日期:
Product Name (From): 溶剂黄 160:1 (A) Date Tested: 2024 年 5 月 9 日
测试方法: 规格数量:
Testing method: Standard Quantity 净重/kg/包

项目 ITML	指标 Required	样品测试结果 Sample test result
批号 LOT NO.		102405001
重量 Weight kg		
标准批号 Standard Lot NO.		企业标样
外观 Appearance		黄色粉末
着色力 Color Strength %	≥ 98	100
均匀度 Color Variance %		--
水分 Moisture %	≤ 0.5	0.12
含固量 Solid %		--
水溶物 Water Soluble Matter %	≤ 1.0	0.2
PH 值 PH Value	6.0~9.0	7.81
磁性金属 Magnetic On 325 Mesh Sieve (Wetmethod) ppm	≤ 30	0
电导率 Conductivity μ S/cm (10%)	≤ 200	136
灰分 ash content(%)	≤ 0.2	0.09
PVC 塑料%	≥ 98	100
Δ Lab 值		0.04/-0.05/0.43

审核 费仙朵



山东德诺森环保科技有限公司

Shandong DeNuosen Environmental Protection Material Technology Co., Ltd.

颜料测试报告

PIGMENT TESTING REPORT

品名:

Product Name (From): 溶剂黄 160:1 (B)

测试方法:

Testing method:

测试日期:

Date Tested: 2024 年 4 月 26 日

规格数量:

Standard Quantity 净重/kg/包

项目 ITML	指标 Required	样品测试结果 Sample test result
批号 LOT NO.		10240401
重量 Weight kg		
标准批号 Standard Lot NO.		企业标样
外观 Appearance		黄色粉末
着色力 Color Strength %	≥ 98	100
均匀度 Color Variance %		— —
水分 Moisture %	≤ 0.5	0.11
含固量 Solid %		— —
水溶物 Water Soluble Matter %	≤ 1.0	0.2
PH 值 PH Value	6.0~9.0	7.58
磁性金属 Magnetic On 325 Mesh Sieve (Wetmethod) ppm	≤ 30	0
电导率 Conductivity μ S/cm(10%)	≤ 500	155
灰分 ash content(%)	≤ 0.2	0.12
PVC 塑料%	≥ 98	100
Δ Lab 值		0.04/0.03/0.11

审核 费仙朵



山东德诺森环保科技有限公司

Shandong DeNuosen Environmental Protection Material Technology Co., Ltd.

颜料测试报告

PIGMENT TESTING REPORT

品名:

Product Name (From): 溶剂黄 185 (B)

测试方法:

Testing method:

测试日期:

Date Teste 2024 年 5 月 11 日

规格数量:

Standard Quantity 净重/kg/包

项目 ITML	指标 Required	样品测试结果 Sample test result
批号 LOT NO.		08240501
重量 Weight kg		
标准批号 Standard Lot NO.		企业标样
外观 Appearance		黄色粉末
着色力 Color Strength %	≥ 98	100
均匀度 Color Variance %		--
水分 Moisture %	≤ 0.5	0.16
含固量 Solid %		--
水溶物 Water Soluble Matter %	≤ 1.0	
PH 值 PH Value	6.0~9.0	6.89
磁性金属 Magnetic On 325 Mesh Sieve (Wetmethod) ppm	≤ 30	0
电导率 Conductivity $\mu S/cm(10\%)$	≤ 500	120.5
灰分 ash content(%)	≤ 0.2	0.08
PVC 塑料	≥ 98	100
Δ Lab 值		0.07/0.09/0.21

审核 费仙朵

